


LA SERIE

SILVER



MAXI PLANCIA

SPECIE LEGNOSA	Rovere (<i>Quercus Robur</i>)
ORIGINE	Materiale di origine extra europea
STRUTTURA	Prefinito a tre strati
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.)
SUPPORTO	12 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm.)
LARGHEZZA	190 mm.
LUNGHEZZA	1.880 mm. (20% circa tagliati in due parti)
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO DEI BORDI	Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina
FINITURA	Verniciato UV
CLASSIFICAZIONE	(UNI EN 13489) Forest Rustic □
METODI DI INSTALLAZIONE	
Incollato (su idoneo piano di posa)	Sì
Flottante (su specifica tappetino)	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	(UNI EN 13501) Dfl-S1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO	≤ 5 ppm
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,15 W/mk
DURATA BIOLOGICA	Classe 1
SCIVOLOSITÀ	NDP
MANUTENZIONE	Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro specifico per parquet.



LA SERIE

SILVER



MINI PLANCIA

SPECIE LEGNOSA	Rovere (<i>Quercus Robur</i>)
ORIGINE	Materiale di origine extra europea
STRUTTURA	Prefinito a tre strati
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.)
SUPPORTO	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm.)
LARGHEZZA	148 mm.
LUNGHEZZA	930/1.200 mm. (le dimensioni sono variabili in funzione della disponibilità)
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO DEI BORDI	Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina
FINITURA	Verniciato UV
CLASSIFICAZIONE	(UNI EN 13489) Free Class FC
METODI DI INSTALLAZIONE	
Incollato (su idoneo piano di posa)	Sì
Flottante (su specifica tappetino)	No
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	(UNI EN 13501) Dfl-S1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO	≤ 5 ppm
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,15 W/mk
DURATA BIOLOGICA	Classe 1
SCIVOLOSITÀ	NDP
MANUTENZIONE	Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro specifico per parquet.

